

ilmax 6410

Шпатлевка гипсовая старт-финиш

- Толщина слоя 0,3–5,0 мм
- По минеральным основаниям
- Безусадочная
- Под окраску и обои

Внутри помещений с нормальным влажностным режимом

Расход 1,1 кг/м²*1 мм

Вода 0,41–0,42 л / 1 кг



НАЗНАЧЕНИЕ

ilmax 6410 предназначена для выравнивания шероховатостей, неровностей, заполнения царапин, трещин, выбоин и других дефектов для получения гладкой ровной поверхности стен и потолков под окраску и оклейку обоями, а также для заделки стыков гипсокартонных листов с использованием армирующей ленты и монтажа алюминиевых и пластиковых уголков. Можно наносить в несколько слоёв. Для ручного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется по следующим основаниям: бетон; гипсовые, цементные, цементно-известковые штукатурки и шпатлёвки; гипсовые плиты; гипсокартон; ЦСП; ГВЛ; малярный стеклохолст.

Внутри помещений с нормальным влажностным режимом эксплуатации, по вертикальным и потолочным поверхностям.

ОПИСАНИЕ

ilmax 6410 – экстрабелая шпатлёвка на основе высококачественного сепарированного гипса с минеральным наполнителем и комплексной добавкой, которая обеспечивает удобнаносимость и оптимальное рабочее время. Материал безусадочный, что позволяет наносить его в широком диапазоне толщин и получать высокое качество поверхности. После высыхания имеет плотную прочную поверхность, которая шлифуется без высыпаний.

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, стабильным, сухим, ровным, без наледи (инея) и очищенным от биопоражений, высолов, пыли, извести, масел (в том числе опалубочного), жира, остатков краски, цементного (гипсового) молочка и других загрязнений, способных снизить адгезию.

Впитывающее основание грунтовать **ilmax 4180 (4120, 4100)** или **ilmax ready primer грунт-подложка** в соответствии с инструкцией. Для слабовпитывающего использовать **ilmax ready primer грунт-подложка**. Приступить к шпатлеванию после высыхания грунта (ориентировочно через 3 часа).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь постепенно добавить в чистую, без примесей, воду ($t = +10...+25\text{ }^{\circ}\text{C}$) и тщательно размешать миксером до получения однородной массы без комков. Через 5 минут повторно перемешать, после чего растворная смесь готова к применению.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанести полосами слой шпатлёвки валиком, шпателем или тёркой из нержавеющей стали, снять излишки и загладить. Рекомендуемая площадь участка 6–8 м² и оптимальная толщина слоя 1 мм.

После высыхания, но не ранее чем через **4 часа**, приступить к шлифованию. При необходимости нанесения второго (последующего) слоя отшлифованную поверхность загрунтовать и дать высохнуть в соответствии с инструкцией.

Для заделки стыков ГКЛ шпатлёвку нанести в углубление между листами при помощи металлической тёрки или шпателя. В слой шпатлёвки утопить армирующую ленту без образования складок и пузырей, затем нанести шпатлёвку на армирующую ленту и выровнять.

ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания по массе должна быть не более: бетон – **3 %**, цементные – **4 %**, гипсовые – **6 %**.
2. Нельзя применять в помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванные комнаты, санузлы, душевые) и для ремонта полов.
3. Стальные детали, соприкасающиеся со шпатлёвочной массой, должны иметь антикоррозионную защиту.
4. Затворение водой с температурой выше рекомендуемой может снизить водоудерживающую способность растворной смеси и стать причиной образования трещин.
5. Использовать чистые ёмкости и инструменты из нержавеющей стали. Смесь со шпателя не возвращать в ёмкость, очищать её перед каждым новым замесом во избежание преждевременного схватывания материала. Излишки смеси можно использовать для заполнения впадин и трещин на соседних участках.
6. Для однородного вымешивания использовать лопастные или двойные венчики. При отсутствии специального инструмента рекомендуется замешивать растворную смесь дозированно, по **5 кг** смеси.
7. Загустевшую растворную смесь не использовать. Добавление воды и перемешивание не восстанавливают рабочие свойства.
8. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой.
9. Во время выполнения работ и набора прочности раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
10. Дальнейшие работы (оклейка обоями, окраска) проводить в сроки в соответствии с рекомендациями производителей отделочных материалов, а также после высыхания и набора прочности раствора (зависит от толщины слоя и условий окружающей среды), но не ранее чем через **2–7 суток**.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(при температуре воздуха **(20±2) °C** и относительной влажности воздуха **(65±5) %**)

Цвет	белый
Количество воды на 15 кг	6,15–6,3 л
Количество воды на 4 кг	1,64–1,68 л
Количество воды на 1 кг	0,41–0,42 л
Время использования растворной смеси	1,5 ч
Ориентировочный расход	1,1 кг/м²*1 мм
Толщина наносимого слоя	0,3–5,0 мм
Адгезия	не менее 0,4 МПа
Коэффициент паропроницаемости покрытия	0,03 мг/(м·ч·Па)
Время высыхания одного слоя / возможность шлифования	не ранее 4 ч
Температура проведения работ (окружающей среды и основания)	+5...+25 °C
Температура эксплуатации	0...+50 °C
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя	9 месяцев (15 кг) / 12 месяцев (4 кг)
Фасовка / Количество на паллете / Вес паллеты	4 кг / 40 шт. / 160 кг
Фасовка / Количество на паллете / Вес паллеты	15 кг / 60 шт. / 900 кг

Шпатлёвка белая для внутренней отделки (В), полимерминеральная (ПМ), гипсовая, однокомпонентная (1), сухая смесь (СС):

Шпатлёвка белая В ПМ гипсовая 1 СС «ilmax 6410» СТБ 1263-2001

Соответствует ГОСТ Р 58278.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на боковой стороне упаковки.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с **ТНПА** и комплексном применении составов **ilmax**.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.